



# TEKNO<sup>®</sup>

## RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES



\*Imágenes referenciales

# PRODUCTOS

## TEKNOGUARD



- ✓ Óptima protección contra la corrosión
- ✓ Buena resistencia a la abrasión
- ✓ Alto en sólidos y espesor

### ¿Qué es?

Producto Anticorrosivo Epoxi Poliamida modificada que brinda protección inhibidora y barrera en una capa.

## TEKNOMASTIC



- ✓ Alto contenido en sólidos
- ✓ Rápido secado y repintado
- ✓ Ideal como base y acabado

### ¿Qué es?

Auto imprimante epóxico de dos componentes para la protección de estructuras metálicas.

## TEKNOTHANE



- ✓ Alta retención de brillo y color
- ✓ Buena nivelación y durabilidad
- ✓ Adecuada flexibilidad y resistencia al impacto

### ¿Qué es?

Poliuretano acrílico alifático de altos sólidos. Sirve como acabado de sistemas industriales para exteriores de estructuras metálicas

## TEKNOPOXY



**Diluyente para productos Epóxicos**

## TEKNOPOL



**Diluyente para Poliuretanos**

# SISTEMA ANTICORROSIVO

## EPÓXI POLIURETANO

Este sistema es ideal para estructuras nuevas donde se requiera una protección contra la corrosión que deba incluir un anticorrosivo con pigmento inhibidor.

### DETALLE:

1

#### PREPARAR SUPERFICIE



Granallar y limpiar  
la estructura

2

#### APLICAR TEKNOGUARD



Aplique una capa a  
3 mils seco (Agregar máx  
1/8 vol de TEKNOPOXY  
a la mezcla para diluir)

3

#### APLICAR TEKNOMASTIC



Aplique una capa a  
5 mils seco (Agregar máx  
1/4 vol de TEKNOPOXY  
a la mezcla para diluir)

4

#### APLICAR TEKNOTHANE



Aplique una capa a  
2 mils seco (Agregar máx  
1/4 vol de TEKNOPOL  
a la mezcla para diluir )

## SISTEMA DE RÁPIDA PUESTA EN SERVICIO

Ideal sistema tanto para nuevas estructuras como para estructuras existentes que requieran mantenimiento de rápida manipulación. Asimismo, para obras que necesiten entregarse en el menor tiempo posible por su inmediata puesta en obra.

### DETALLE:

1

#### PREPARAR SUPERFICIE



Granallar y limpiar  
la estructura

2

#### APLICAR TEKNOMASTIC



Aplique una capa a  
8 mils seco (Agregar máx  
1/8 vol de TEKNOPOXY  
a la mezcla para diluir)

3

#### APLICAR TEKNOTHANE



Aplique una capa a  
2 mils seco (Agregar máx  
1/4 vol de TEKNOPOL  
a la mezcla para diluir )



# CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

| TECNOLOGÍAS                   | FAMILIA     | ACABADO   | REPINTADO<br>MÍNIMO<br>(21°C) | RENDIMIENTO<br>TEÓRICO      | COLOR                                          | USOS                                                                                    |
|-------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| EPÓXICO<br>ANTICORROSIVO      | TEKNOGUARD  | Semi Mate | 6 Horas<br>a 21°C             | 24 m2/ gal<br>a 4 mils seco | Rojo óxido,<br>Gris                            | Para protección<br>de acero y<br>tuberías<br>en ambientes<br>industriales.              |
| EPÓXICO<br>AUTO<br>IMPRIMANTE | TEKNOMASTIC | Semi Mate | 3 Horas<br>a 21°C             | 25 m2/gal<br>a 5 mils seco  | Blanco,<br>gris Ral 7035 y<br>Gris Niebla 1680 | Para partes<br>externas de<br>estructuras<br>metálicas en<br>ambientes<br>industriales. |
| POLIURETANO                   | TEKNOTHANE  | Brillante | 6 Horas<br>a 21°C             | 52 m2/gal<br>a 2 mils seco  | 8 colores                                      | Como acabado<br>en tanques,<br>puentes y<br>estructuras<br>metálicas en<br>general      |

**TEKNO®**